

Mortier-colle pour carrelage intérieur

1. Descriptif

Mortier-colle spécialement élaboré pour la pose de tout carrelage intérieur.

Fabriqué à partir d'une sélection de composants respectueux de l'environnement et de la santé, la *Colle carrelage Nature & Harmonie* convient pour la pose de tout carrelage (céramique, terre cuite, carreaux émaillés, pierres naturelles, émaux, mosaïques, faïences...) sur sols et murs intérieurs neufs ou anciens.

Blanc, d'application facile, sans odeur et d'une excellente adhérence, elle permet au support de continuer à respirer tout en régulant l'humidité. Compatible avec le plancher chauffant, elle peut également être employée sur chape anhydrite après application d'un *Primaire Chape Anhydrite*.

2. Support

Sols : chape ciment, dalle flottante, plancher chauffant (hors plancher rayonnant électrique), chape anhydrite, chape sèche, dalle béton...

Murs : plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, enduit minéral, béton, béton cellulaire...

3. Préparation du support

Éliminer soigneusement les anciennes peintures, traces de colle et laitances de béton. Reboucher les trous et réagréer si nécessaire.

Sur support propre, stable, sec, dur, adhérent et dépoussiéré, appliquer préalablement 1 couche de *Primaire Sol* à la brosse ou au rouleau et attendre 24 h avant d'appliquer la colle.

4. Conditions d'application

Température d'utilisation de 8° à 30° C.

Ne jamais appliquer sur un sol chaud, gelé ou en cours de dégel.

Sur sol chauffant arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la mise en œuvre.

5. Préparation du produit

Préparer la quantité d'eau (environ 6 à 7 l. / 25 kg – environ 1 à 1,5 l. / 5 kg) dans un récipient propre puis verser progressivement la *Colle Carrelage* tout en mélangeant à l'aide d'un mélangeur à vitesse lente jusqu'à obtention d'une pâte lisse et sans grumeaux. Laisser reposer 5 minutes.

6. Application

Appliquer la *Colle Carrelage* à l'aide d'un peigne à colle ou d'une spatule crantée. Choix du crantage selon la planéité du support, le format du carrelage et le mode d'encollage. Un double encollage est conseillé pour les carreaux de dimension supérieure à 30 x 30 cm.

7. Temps d'utilisation

Environ 3 h.

8. Délai d'ajustabilité

Environ 10 minutes

9. Couleur

Blanc.

10. Contionnement

5 kg - 25 Kg

11. Consommation

Carrelage mural : 1 à 2 kg / m².

Carrelage sol : 3 à 6 kg / m²

Rendement variable selon le format du carreau, le mode d'encollage et le choix du crantage (choix du crantage selon le format du carreau et la planéité du support).

12. Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après usage.

13. Performances

Mortier colle amélioré de classe C2

Adhérence initiale > 1 Mpa

Classification Européenne : EN 12004

14. Conservation

6 à 9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité.

15. Limite d'emploi

Ne pas utiliser sur :

- murs et sols soumis à des remontées d'humidité
- murs et sol friables ou instables
- à l'extérieur

16. Finition

Attendre 24 h pour effectuer les joints.

17. Temps de séchage

Environ 24 à 48 h. Temps de séchage variable selon la température, l'humidité ambiante et la quantité de colle. Mise en œuvre des joints et mise en circulation modérée après 24h.

18. Gestion des déchets

Les déchets durcis doivent être déposés dans une déchetterie.

19. Composition

Sable de quartz, poudre de marbre, ciment blanc, latex, cellulose.

20. Précaution d'emploi

Protéger les yeux et la peau durant la préparation et l'application. Bien que fabriquée avec des composants naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations d'évacuation.