

# Huile protectrice pour bois extérieurs

Elaborée à partir de résines et d'huiles végétales naturelles, l'*Huile Protectrice pour Bois Extérieurs* « Nature & Harmonie », pénètre, nourrit et entretient tous les bois extérieurs (terrasses, caillebotis, pourtour de piscine, meubles de jardin...).  
D'application facile, elle sera le partenaire idéal pour embellir votre espace jardin.

## 1. Propriétés

Incolore.  
Application facile.  
Prête à l'emploi.  
Odeur agréable.  
Convient pour les bois horizontaux et verticaux.  
Imprégnation en profondeur.  
Non filmogène.  
Laisse respirer le support.  
Remplace l'huile de teck.  
Protège le bois des salissures.  
Limite le fendillement du bois.  
Renouvellement aisé.

## 2. Caractéristiques techniques

Classification AFNOR : NFT 36-005  
Famille I - Classe 2a  
Domaine d'emploi : extérieur / intérieur  
Aspect : mat satiné  
Etat physique : liquide  
Extrait sec en poids : 38% ± 2%  
Point éclair : > 60°C  
Densité moyenne à 20°C : 0,82  
Viscosité à 20°C : 10 sec. ± 2%

## 3. Supports

Recommandée pour les bois tendres rabotés ou poncés, les résineux, les feuillus, les essences tropicales aux bois denses et gras ainsi que les bois autoclavés ou réifiés.  
Le support doit être de préférence absorbant, propre, sain, sec au toucher, dépoussiéré et exempt de taches et de champignons (bleuissement du bois).  
Son taux d'humidité doit être inférieur à 15 %.

## 4. Préparation du support

Bois neuf : les bois tropicaux généralement denses et parfois gras peuvent exsuder des huiles anti-siccatives qui devront faire l'objet d'un dégraissage soigné avec le *Distillat d'Agrumes* ou l'*Essence de Térébenthine* pure gemme du Portugal « Nature & Harmonie ».

Les résineux présentant des taches et des poches de résine devront impérativement être soigneusement nettoyés avec le *Distillat d'Agrumes* ou l'*Essence de Térébenthine* pure gemme du Portugal « Nature & Harmonie ».

Bois ancien : éliminer les anciennes finitions (peinture, lasure, vernis...) par ponçage ou décapage et procéder à un dépoussiérage soigné.

## 5. Application

Température d'application : 10 à 30°C.  
Bien agiter avant emploi. Ne pas diluer.  
Sur bois neuf : appliquer généreusement l'*Huile Protectrice* à la brosse ou au rouleau en la répartissant uniformément et en insistant sur les chants et les extrémités du bois ; laisser pénétrer en profondeur environ 20 min. et renouveler l'opération aussi souvent que nécessaire jusqu'à saturation complète du support.

Lorsque le support est bien saturé, éliminer l'excès de produit par essuyage à l'aide d'un chiffon propre, absorbant et non pelucheux afin d'éviter toute surbrillance au séchage.

Sur bois ancien ainsi que les bois autoclavés ou réifiés : procéder systématiquement à un essai préalable. En effet l'*Huile Protectrice* peut engendrer une modification de l'aspect du bois sur ce type de support.

**Recommandation** : après 24 à 48 h le bois doit avoir un bel aspect huilé légèrement satiné. Si malgré les soins apportés, certaines lames de bois présentaient un aspect mat, renouveler l'opération sans attendre au regard de ces lames.

## 6. Matériel d'application

Brosse, spalter, pinceau, rouleau laqueur, pistolet airless.

## 7. Ne pas diluer.

## 8. Temps de séchage

Selon la température et l'humidité de l'air environ 24 à 48 h.

## 9. Rendement par couche

8 à 12 m<sup>2</sup> / l. Rendement variable selon la porosité et la capacité d'absorption du support.

## 10. Nettoyage des outils

*Essence de Térébenthine* pure gemme du Portugal ou *Distillat d'Agrumes* « Nature & Harmonie ».

## 11. Conditionnement

0,750 L - 2,5 L - 10 L - 25 L  
200 L sur commande, nous consulter.

## 12. Conservation

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, **à l'abri du gel et de la chaleur**. Nous conseillons de reconditionner tout produit entamé dans un emballage plus petit.

## 13. Composition

Alkyde d'huile de soja, huile de bois de Chine, huile de lin, huile de ricin, isoparaffine, retardateur de peau sans oxime, siccatif sans plomb ni colbalt.

## 14. Renouvellement - entretien

Protéger le bois est une priorité mais l'entretenir est une nécessité. Il est vivement recommandé de nourrir périodiquement les bois extérieurs avec l'*Huile Protectrice* au printemps et à l'automne, ceci en particulier durant les premières années.

## 15. Précaution d'emploi

Bien que fabriquée avec des composants écologiques, conserver hors de portée des enfants et ne pas déverser les résidus dans les canalisations d'évacuation. Pour plus d'informations consulter les précautions d'emploi figurant sur l'étiquette du produit.

Conforme à la norme Européenne  
**E 71.3**  
Sécurité des jouets

Edition septembre 2008

Les renseignements donnés par la présente fiche technique ont pour objet d'informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. Ces informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Il appartient à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mis en œuvre, les normes et DTU en vigueur. L'évolution technique étant constante, veuillez vérifier avant toute mise en œuvre que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.